



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 01 del 27.11.2024

HOLZMASSE

Stucco legno a rapida essiccazione

DESCRIZIONE:

Lo stucco monocomponente BORMA HOLZMASSE è un prodotto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccata è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato). Disponibile in numerose colorazioni.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	Pasta
Odore	Caratteristico
Colore	Conforme ad etichettatura
Viscosità	302000 cps Brookfield a 20° C, 10 giri/min.
Densità	0.7730 a 20° C con picnometro
Tempo aperto	4/8 minuti ca. in rapporto al quantitativo applicato
Diluibile	solvente, nitro, acetone

MODALITA' D'USO:

Pulire accuratamente ogni parte da trattare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola, attendere qualche minuto fino a che non si sia perfettamente essiccato, quindi procedere come una qualsiasi superficie legnosa. Lasciare asciugare 5/10 minuti a seconda della quantità applicata. Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello. Per difetti di particolare profondità, se è necessario, riprendere a più riprese l'applicazione. Per un'omogenea colorazione, levigare accuratamente la parte trattata ; BORMA HOLZMASSE permette sovravorazioni tanto con coloranti (vernici) al solvente quanto all'acqua. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il necessario quantitativo di diluente BORMA SOLVE.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 250ml. e da 750ml.

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche. Il prodotto, purchè non esposto al sole, è stabile al magazzinaggio per la durata di un anno dalla data della sua spedizione.